



BQ	<b>Matériel: R780, Dureté du corps de la tige HRC28-32, Dureté de la surface des filetages HRC40-50 Limite d'élasticité du corps de la tige 850Mpa, Limite de rupture du corps de la tige 1010Mpa, Élongation 17.2%</b>
NQ	
HQ	
<b>Tiges soumises à un double traitement thermique. D'abord intégral traitement thermique, trempe et revenu. Puis enduit sur la surface externe des filetages pour accroître leur dureté</b>	
<b>Tolerance sur la longueur d'une tige de 3m: +/- 3 mm</b>	
<b>Quantité par fagot: 20 tiges</b>	

